

# HOJA DE DATOS DEL



*¡ Lubrica tus  
conocimientos  
con los expertos!*

## TENTER FRAME OIL

**SERIES 150/220/320**

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Serie de Tenterframe son unos lubricantes industriales totalmente sintéticos desarrollado para operaciones a altas temperaturas sin depositar ningún residuo significativo, como carbón, barniz o lodos. Están compuestos por una mezcla de sólidos especialmente diseñados para obtener una mayor protección contra el desgaste.

. Estos nuevos aceites para alta temperatura fueron especialmente diseñados para los marcos de la industria textil, que tiene aplicaciones en un amplio rango de temperaturas. Son recomendados para usar donde se necesite baja corrosión de metales ferrosos y no ferrosos a altas temperaturas.

Entre sus aplicaciones se incluyen hornos de litografiado, hornos para secado de plywood, tenter frames en plantas textiles, equipo para formado de lentes y vidrio, hornos de fundición, hornos para curado de pintura y cerámica, y toda aplicación donde se tiene cadenas y rodamientos operando a altas temperaturas.

Los Tenter Frame se pueden aplicar a las cadenas por medio de brochas, por goteo, o con ruedas, o por inmersión en baño o con rociadores.

La Serie XND es para aplicaciones donde no se puede tener goteo de aceite o donde se necesita una mayor retención del lubricante sobre la cadena.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Viscosidad cSt @ 100°C	17.5	22.8	29.1	ASTM D- 445
@ 40°C	150	220	320	
Índice de Viscosidad	128	127	123	ASTM D-2270
Punto de Fluidez, °C (°F)	-29(-20)	-26(-15)	-18(0)	ASTM D- 97
Punto de Llama, °C (°F)	-----	263 (505)	-----	ASTM D- 92
Punto de Inflamación, °C (°F)	-----	290 (554)	-----	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	-----	Pasa-----	-----	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	-----	40 / 40 / 0 (15)	-----	ASTM D-1401
Desgaste 4 Bolas, mm				
40kg, 1200 rpm, 1 hr., 75°C	-----	.43-----	-----	ASTM D-2266
Corrosión al Cobre, 121°C (250°F) 3 horas	-----	1a-----	-----	ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	-----	Pasa-----	-----	ASTMD-665A&B
Clasificación USDA	-----	H-2-----	-----	
PIN #	16131	16146	16151	

### PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

**Quality without Question!**

**Sentinel Lubricants Corp.**

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

[www.sentinel.synthetic.com](http://www.sentinel.synthetic.com)

