

HOJA DE DATOS DEL



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-WR WHITE

#000

GRASA BLANCA A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WR White #000 es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales. Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando está sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F). SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas. En pruebas a bajas temperaturas -17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR White #000 esta formulada con materiales aceptados para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos. SL-WR White #000 no se afecta por la mayoría de los alimentos. Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, ialeas, azúcar v harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes. Esta recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura. Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR White #000 esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 0 y 00.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS



Grado NLGI	000	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	445-475	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación		
Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado con Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (75)	ASTM D-2509
Carga Timken OK, Kg (Lb)		
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Óxido de Zinc	
Clasificación NSF	H-1	Reg #133566
Apariencia	Blanca Opaca	

PIN #

03100

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

